PASA LLANTA

SUPER TECHOS
DESDE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO

Descripción

Está hecho a base de llantas recicladas y formulado con resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos seleccionados.
Es un producto Hecho en México por una compañía líder en la fabricación de impermeabilizantes y 100% ecológico.
Por cada cubeta fabricada, se utilizan 1,5 llantas recicladas.
Tiempo de vida útil 5 años y 3 años.

Ventajas

- Contribuye a disminuir el calentamiento global y la contaminación por la incontrolada quema de llantas.
- Evita la emisión de grandes cantidades de bióxido de carbono a la atmósfera, mismas que provocan el cambio climático.
- Su elasticidad permite soportar movimientos estructurales de contracción y expansión leves, normales en toda construcción.
- 100% impermeable.
- Resiste tránsito ligero y eventual.
- Su composición no contiene asfaltos y asbestos.

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para losas de concreto, azoteas de concreto con acabado de ladrillo o tabique, techumbres de asbesto-cemento y techos de lámina metálica, entre otros.
- Para proteger sistemas de aislamiento térmico como espuma de poliuretano, poliestireno, fibra de vidrio, etcétera.
- Como recubrimiento impermeabilizante y antiderrapante en tráfico ligero y eventual.

Preparación de la Superficie

Eliminar polvo, grasa o partículas sueltas así como aristas y protuberancias puntiagudas.

Imprimación y Calafateo

- Usar **Aislaflex Cement** para resanar grietas, fisuras y puntos críticos (chaflanes, bajadas pluviales y bases de domos).
- Aplicar, sin diluir, una capa de **Aislaflex Sello**, a razón de 4 a 6 m^2 /L. Deje secar.

Aplicación

Primer Capa

- Aplicar sin diluir **PASA® Llanta**, a razón de 1,33 a 2 m^2 /L.
- Usar cepillo siguiendo una sola dirección.
- Dejar secar de 12 a 24 horas, dependiendo del clima.

Segunda Capa

- Aplicar una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1,33 a 2 m^2/L.
- Dejar secar por 24 horas aproximadamente.

Fecha de actualización: Junio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

PASA LLANTA

SUPER TECHOS
DESDE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO

Rendimiento *(Rendimiento a dos manos)*

Superficie	*Rendimiento*
Concreto	1 L/m^2

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

Presentación

- Cubeta de 19L
- Galón de 4L

Colores

- Blanco Grisáceo
- Rojo
- Verde
- Aluminio

*Consulte a la Coordinación de Pedidos por colores disponibles.

Especificaciones técnicas

Parámetro	*Pasa Llanta 3A*	*Pasa Llanta 5A*	*Pasa Llanta 3A Aluminio*	*Pasa Llanta 5A Aluminio*	*Métodos*
Consistencia	Liquido Viscoso	Liquido Viscoso	Liquido Viscoso	Liquido Viscoso	Visual
Color	Rojo, Verde, Blanco Grisáceo	Rojo, Verde, Blanco Grisáceo	Aluminio	Aluminio	Visual
Olor	Característico a resina	Característico a resina	Característico a resina	Característico a resina	-
Densidad	1,24-1,28 g / ml	1.25 -1.31 g / ml	0.92 - 1g / ml	0.92 - 1 g / ml	ASTM-D-1475
Viscosidad (s-6, rpm - 10)	40,000 -45,000	40,000 -45,000	15, 000 - 20 ,000	15, 000 - 20 ,000	ASTM-D-2196
PH @ 25°C	8 – 9	8 – 9	8 – 9	8 - 9	ASTM-E-70
Material no volátil	50 -55%	55 -60%	28 - 32	28 - 32	ASTM-D-2697
Elongación a la ruptura	200 % mínimo	400 % mínimo	200% mínimo	400% mínimo	ASTM-D-2370
Absorción agua	20% máximo	20% máximo	20% máximo	20% máximo	ASTM D -570
Permeabilidad	50 perms máximo	50 perms máximo	50 perms	50 perms	ASTM D -1653
Cantidad de VOC´s	50 g/L máximo	50 g/L máximo	50 g/L máximo	50 g/L máximo	ASTM D 3960
% de material reciclado	5%	5%	5%	5%	Interno

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PASA LLANTA

SUPER TECHOS
DESDE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del punto 4, por el uso de materiales reciclados en la construcción.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- No diluir ya que pierde sus propiedades funcionales.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia ni sobre superficies húmedas o encharcadas.
- No aplicar durante calor excesivo ni en superficies calientes arriba de 40 °C .
- No aplicar a temperaturas menores a los 5°C.
- Aplicar a la dosificación especificada.
- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Calzado industrial

- ***Embalaje***

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Caducidad Pasa llanta Aluminio	9 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	3 cubetas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Junio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.